

LEAFSEAL BC028

Vữa xây lớp mỏng, trộn sẵn, chuyên dụng cho gạch block

Mô tả sản phẩm

LeafSeal BC028 là sản phẩm vữa trộn sẵn từ xi măng, phụ gia hóa học và chất độn tinh lọc. Sản phẩm được chuyên dùng để xây các loại gạch AAC hoặc ALC.

Ưu điểm sản phẩm

- Sản phẩm trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ.
- Dễ thi công, tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ công trình.
- Độ bám dính cao, hạn chế co ngót.

Phạm vi ứng dụng

- Xây cho hạng mục trong nhà và ngoài trời.
- Ứng dụng cho tất cả các loại gạch thông thường và gạch không nung.
- Xây với độ dày mạch vữa từ 2-5mm.

Hướng dẫn thi công

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Đảm bảo bề mặt gạch block phải đảm bảo độ đặc chắc, sạch sẽ, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác

Bước 2: Pha trộn

- Tỷ lệ pha trộn: 23 - 26% nước theo khối lượng (5,75 - 6,5 lit nước cho 1 bao bột 25kg).
- Cho từ từ phần bột vào nước sạch (theo tỷ lệ trộn) vào thùng sạch và sử dụng máy trộn vữa chuyên dụng, trộn đều trong vòng 3 phút đến khi đạt độ sệt như yêu cầu.

Bước 3: Triển khai thi công

- Thi công LeafSeal BC028 bằng bay răng cưa trải đều lớp vữa trên bề mặt ngang của gạch block.
- Ấn chặt gạch block vào vị trí ngay khi trải vữa và gõ nhẹ với búa cao su.

Bước 4: Vệ sinh dụng cụ

- Các dụng cụ và thiết bị cần vệ sinh sạch sẽ với nước ngay sau khi thi công.

Hướng dẫn bảo quản

- Lưu trữ trong bao bì nguyên vẹn, chưa mở.
- Bảo quản sản phẩm tránh ẩm và ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU LEAFSEAL

Tầng 9 - 10, số 96 Phan Đăng Lưu, Phường 5,
Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Website: <https://leafseal.vn>

Email: contact@leafseal.vn

Thành phần	Hỗn hợp xi măng, cốt liệu chọn lọc, và các loại phụ gia
Quy cách đóng gói	25 kg/ bao
Thời gian sử dụng	06 tháng theo đúng hướng dẫn bảo quản
Ngoại quan sản phẩm	Bột, màu xám
Tỉ lệ pha trộn	23 – 26% nước sạch theo khối lượng
Tỉ trọng hỗn hợp	≥ 1.37 kg/ lít (dạng bột khô)
Thời gian thi công	60 Phút
Độ dày mạch vữa	2 – 5 mm

THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu dựa trên kết quả trong phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác nhau tùy theo trường hợp cụ thể.

Cường độ nén sau 28 ngày	≥ 10.0 N/ mm ²	TCVN 3121-11:2003
Cường độ bám dính sau 28 ngày	≥ 0.4 N/ mm ²	TCVN 3121-12:2003
Độ chảy	19 – 22 cm	TCVN 3121-3:2003
Nhiệt độ thi công	5-40°C	

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

- Phun nước vào bề mặt trước khi trải vữa.

AN TOÀN SỬ DỤNG

- Tránh tiếp xúc với mắt và phải đeo mặt nạ để tránh hít phải bụi. Nếu thấy bị bỏng rát hoặc nuốt phải, cần sơ cứu và chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất.

LƯU Ý VỚI NGƯỜI DÙNG

- Các thông tin cùng hướng dẫn thi công trong tài liệu kỹ thuật dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thi công của LeafSeal.
- LeafSeal có quyền thay đổi các thông tin trong tài liệu dựa trên các nghiên cứu và cải tiến mới nhất, vì thế người dùng phải tham khảo tài liệu mới nhất trước khi thi công.
- Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm liên quan đến sản phẩm do người dùng không bảo quản và không thi công đúng hướng dẫn hoặc mua sản phẩm không thuộc đại lý phân phối chính thức của LeafSeal.