

LEAFSEAL BC016

Bột trát hoàn thiện bề mặt trong và ngoài nhà, có chức năng chống thấm

Mô tả sản phẩm

LeafSeal BC016 là bột trát hoàn thiện cải tiến, polyme gốc xi măng có tính năng chống thấm. Sản phẩm sử dụng cho cả trong nhà và ngoài trời.

Ưu điểm sản phẩm

- Sản phẩm trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ.
- Tạo bề mặt đẹp cho tường bê tông và tường gạch AAC.
- Dễ dàng trộn và thi công
- Cường độ liên kết tốt.
- Độ bền cao, khả năng chống thời tiết tốt.
- Tăng khả năng chống thấm cho tường.
- Không VOC

Phạm vi ứng dụng

- Các bề mặt bê tông như trần nhà lắp ghép, panel nhẹ, tường, cột, dầm và ứng dụng tuyệt vời cho khối bê tông, xốp nhẹ, khối gạch block và bề mặt vữa tô.

Hướng dẫn thi công

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Rửa sạch bề mặt thi công một ngày trước khi trát.
- Đảm bảo bề mặt thi công phải đặc chắc, sạch sẽ, không dính dầu mỡ, tạp chất hoặc các thành phần dễ bong tróc khác.
- Làm ẩm bão hòa bề mặt nhưng không để đọng nước.

Bước 2: Pha trộn

- Cho từ từ bột LeafSeal BC016 vào thùng đựng 7.5 – 10 lít nước sạch và sử dụng máy trộn cầm tay trộn đều trong khoảng 3-5 phút cho đến khi đạt được độ dính đồng nhất và không vón cục.

Bước 3: Triển khai thi công

- Sau khi trộn, sử dụng bay bằng thép hoặc máy phun trát bề mặt trong vòng 60 phút.
- Nếu LeafSeal BC016 được áp dụng trên bề mặt trát vữa, có thể thi công ngay sau khi lớp vữa trát bắt đầu khô.
- Sau khi lớp vữa đã đông kết, phủ bao bố ướt hoặc các biện pháp tương đương để tránh bề mặt vữa tiếp xúc với không khí.

Bước 4: Vệ sinh dụng cụ

- Các dụng cụ và thiết bị cần vệ sinh sạch sẽ với nước ngay sau khi thi công.

Hướng dẫn bảo quản

- Lưu trữ trong bao bì nguyên vẹn, chưa mở.
- Bảo quản sản phẩm tránh ẩm và ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Thành phần	Hỗn hợp xi măng – polymer, cốt liệu tinh mịn, bột đá, và các phụ gia khác
Quy cách đóng gói	25 kg hoặc 40 kg/ bao
Thời gian sử dụng	06 tháng theo đúng hướng dẫn bảo quản
Ngoại quan sản phẩm	Bột mịn, màu xám
Tỉ lệ pha trộn	7.5 – 10.0 lít nước sạch cho một bao 20 kg
Tỉ trọng hỗn hợp	1.25 ± 0.1 kg/ lít
Định mức thi công	1.2 kg/ m ² / lớp (độ dày 1 mm) Có thể thi công 2 lớp
Chiều dày một lớp	1 – 3 mm

THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu dựa trên kết quả trong phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác nhau tùy theo trường hợp cụ thể.

Cường độ bám dính (điều kiện thí nghiệm tiêu chuẩn)	> 0.45 N/ mm ²	(TCVN 7239:2014)
Cường độ nén	≥ 10 N/ mm ²	(TCVN 7239:2014)
Độ cứng bề mặt	> 0.12	(TCVN 7239:2014)
Độ giữ nước	> 98%	(TCVN 7239:2014)
Thời gian thi công	60 phút	

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

- Không pha thêm bất cứ loại sản phẩm hay dung dịch nào khác.
- Không dùng LeafSeal BC016 trát lên nền tường có rêu mốc và ẩm ướt.

AN TOÀN SỬ DỤNG

- Tránh tiếp xúc với mắt và phải đeo mặt nạ để tránh hít phải bụi. Nếu thấy bị bỏng rát hoặc nuốt phải, cần sơ cứu và chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất.

LƯU Ý VỚI NGƯỜI DÙNG

- Các thông tin cùng hướng dẫn thi công trong tài liệu kỹ thuật dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thi công của LeafSeal.
- LeafSeal có quyền thay đổi các thông tin trong tài liệu dựa trên các nghiên cứu và cải tiến mới nhất, vì thế người dùng phải tham khảo tài liệu mới nhất trước khi thi công.
- Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm liên quan đến sản phẩm do người dùng không bảo quản và không thi công đúng hướng dẫn hoặc mua sản phẩm không thuộc đại lý phân phối chính thức của LeafSeal.