

LEAFSEAL TILEBOND 001

Keo dán gạch trộn sẵn cấp C1

Mô tả sản phẩm

LeafSeal Tilebond 001 là keo dán gạch một thành phần, gốc xi măng polymer trộn sẵn. Tương thích với tiêu chuẩn C1 của TCVN 7899-1:2008 (ISO 13007-1:2004).

Ưu điểm sản phẩm

- Sản phẩm trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ;
- Dễ dàng thi công và tiết kiệm thời gian;
- Không cần phải ngâm nước trước khi thi công;
- Có thể điều chỉnh gạch trong vòng 20 phút sau thi công;
- Độ bám dính tốt, không bị co ngót khi đông cứng;
- Chống chảy trượt khi thi công mặt đứng;
- Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ nước sinh hoạt.

Phạm vi ứng dụng

- Gạch hút nước, gạch có kích thước tối đa 600x600mm;
- Dán gạch được theo phương thẳng đứng và phương nghiêng;
- Khu vực trong nhà và khu vực ngoài nhà như loggia, ban công;
- Các loại gạch hút nước và không hút nước.

Hướng dẫn thi công

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Đảm bảo bề mặt phải sạch và đặc chắc, không bụi, bong tróc, mỡ, hoặc các chất gây bẩn.
- Làm ẩm bão hòa bề mặt nhưng không để đọng nước.

Bước 2: Pha trộn

- Cho từ từ keo bột vào nước (lượng nước từ 22% - 25% khối lượng keo bột) và trộn bằng máy cho đến khi thu được hỗn hợp keo đồng nhất (không vón cục).

Bước 3: Triển khai thi công

- Dùng cạnh thẳng của bay kéo ép chặt lớp mỏng lên mặt gạch, sau đó dùng cạnh răng của bay phết đều một lớp keo lên mặt nền với chiều dày thích hợp, tùy theo loại vật liệu sử dụng.
- Độ dày lớp keo thi công tối thiểu 3 mm. Chiều dày tối đa mỗi lớp là 10mm, có thể thi công nhiều lớp.

Bước 4: Vệ sinh dụng cụ

- Các dụng cụ và thiết bị cần vệ sinh sạch sẽ với nước ngay sau khi thi công.

Hướng dẫn bảo quản

- Lưu trữ trong bao bì nguyên vẹn, chưa mở.
- Bảo quản sản phẩm tránh ẩm và ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Thành phần	Hỗn hợp xi măng, polymer, cốt liệu chọn lọc, và phụ gia
Quy cách đóng gói	25 kg/ bao
Thời gian sử dụng	12 tháng theo đúng hướng dẫn bảo quản
Ngoại quan sản phẩm	Bột khô, màu xám
Tỉ lệ pha trộn	Nước / keo bột = 22 – 25 % (tính theo khối lượng)
Tỉ trọng	Keo khô: 1.50 kg/ lít Keo mới trộn: 1.84 kg/ lít
Định mức thi công	~ 4.5kg/m ² cho độ dày 3mm (định mức cụ thể phụ thuộc vào độ dày thực tế thi công)
Định mức ước tính	1 bao 25 kg LeafSeal Tilebond 001 cho khoảng 14.5 lít keo Cần khoảng 69 bao để có 1 m ³ keo

THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu dựa trên kết quả trong phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác nhau tùy theo trường hợp cụ thể.

Cường độ bám dính sau 28 ngày	≥ 0.5 N/ mm ²	(TCVN 7899-1)
Cường độ bám dính sau khi ngâm nước	≥ 0.5 N/ mm ²	(TCVN 7899-1)
Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt	≥ 0.5 N/ mm ²	(TCVN 7899-1)
Thời gian bắt đầu đông kết	≥ 180 phút	
Thời gian thi công (tại 27°C và 65 H%)	60 phút	
Thời gian mở	≥ 20 phút	
Thời gian chờ trước khi chà ron	Đối với tường: 7 – 8 giờ, tùy nhiệt độ Đối với sàn: 24 giờ	
Nhiệt độ thi công	8 – 40°C	

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

- Mức độ tiêu thụ phụ thuộc vào độ nhám bề mặt và độ bằng phẳng của mặt nền cũng như kích thước của gạch và kỹ thuật trải lắp đặt.

THƯƠNG HIỆU LEAFSEAL

Tầng 9 - 10, số 96 Phan Đăng Lưu, Phường 5,
Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Website: <https://leafseal.vn>

Email: contact@leafseal.vn

AN TOÀN SỬ DỤNG

- Tránh tiếp xúc với mắt và phải đeo mặt nạ để tránh hít phải bụi. Nếu thấy bị bỏng rát hoặc nuốt phải, cần sơ cứu và chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất.

LƯU Ý VỚI NGƯỜI DÙNG

- Các thông tin cùng hướng dẫn thi công trong tài liệu kỹ thuật dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thi công của LeafSeal.
- LeafSeal có quyền thay đổi các thông tin trong tài liệu dựa trên các nghiên cứu và cải tiến mới nhất, vì thế người dùng phải tham khảo tài liệu mới nhất trước khi thi công.
- Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm liên quan đến sản phẩm do người dùng không bảo quản và không thi công đúng hướng dẫn hoặc mua sản phẩm không thuộc đại lý phân phối chính thức của LeafSeal.