

LEAFSEAL TA002 NEO

Keo dán gạch và đá trộn sẵn, cấp C2

MÔ TẢ SẢN PHẨM

LeafSeal TA002 Neo là keo dán gạch và đá gốc xi-măng Polyme cải tiến trộn sẵn, một thành phần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn C2 – keo dán gạch gốc xi măng cao cấp theo TCVN 7899-1 (ISO 13007-1).

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- Hàm lượng chất bay hơi hữu cơ thấp – LOW VOC;
- Độ bám dính tốt, không bị co ngót khi đông cứng;
- Chống chảy trượt khi thi công mặt đứng;
- Chịu được va đập cao: giảm hư hại cho gạch do va đập gây ra;
- Tăng cường polymer giúp giảm thiểu bong rộp và các sự cố khi dán gạch.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Gạch hút nước và không hút nước có kích thước lớn hơn 600 x 600 mm;
- Dùng để ốp gạch lát nền, sàn nhà, sân thượng, landscape;
- Dùng để dán các tấm ngói lợp mái, ngói trang trí hoặc các tấm panel cách nhiệt, cách âm;
- Dán gạch được theo phương đứng và phương nghiêng.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Đảm bảo bề mặt thi công phải đặc chắc, sạch sẽ, không dính dầu mỡ, tạp chất hoặc các thành phần dễ bong tróc khác;
- Làm ẩm bão hòa bề mặt nhưng không để đọng nước.

Bước 2: Pha trộn

- Cho từ từ keo bột LeafSeal TA002 Neo vào thùng đựng nước sạch (lượng nước từ 22 – 25% khối lượng keo bột) và sử dụng máy trộn cầm tay trộn đều trong khoảng 3 – 5 phút cho đến khi thu được hỗn hợp keo đồng nhất.

Bước 3: Thi công

- Dùng cạnh thẳng của bả phết một lớp mỏng lên mặt nền và mặt sau gạch, sau đó dùng cạnh răng của của bay phết đều một lớp keo lên mặt nền với chiều dày thích hợp, tùy theo loại vật liệu sử dụng;
- Độ dày lớp keo thi công tối thiểu 3 mm. Chiều dày tối đa mỗi lớp là 10 mm, có thể thi công nhiều lớp.

Bước 4: Vệ sinh dụng cụ

- Các dụng cụ và thiết bị cần vệ sinh sạch sẽ với nước ngay sau khi thi công.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Lưu trữ trong bao bì nguyên vẹn, chưa mở;
- Bảo vệ sản phẩm tránh ẩm và ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Thành phần	Hỗn hợp xi măng, polymer, cốt liệu chọn lọc, và phụ gia
Quy cách đóng gói	25 kg/bao
Thời hạn sử dụng	12 tháng từ ngày sản xuất theo đúng hướng dẫn bảo quản
Ngoại quan sản phẩm	Bột khô, màu xám
Tỉ lệ pha trộn	Nước / keo bột = 22 – 25% (tính theo khối lượng)
Tỉ trọng	1.80 kg/lít (keo mới trộn)
Định mức thi công	5 – 7 m ² cho bao 25 kg (với độ dày lớp keo 3 mm)
Định mức ước tính	1 bao 25 kg LeafSeal TA002 NEO cho khoảng 14.5 lít keo Cần khoảng 69 bao để có 1 m ³ keo

THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu dựa trên kết quả trong phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác nhau tùy theo trường hợp cụ thể.

Cường độ bám dính	≥ 1.0 N/mm ²	(ISO 13007-1)
Cường độ bám dính sau khi ngâm nước	≥ 1.0 N/mm ²	(ISO 13007-1)
Cường độ bám dính sau khi gia công nhiệt	≥ 1.0 N/mm ²	(ISO 13007-1)
Thời gian bắt đầu đông kết	> 180 phút	
Thời gian thi công (tại 27°C và 65 H%)	60 phút	
Thời gian mở	≥ 30 phút	
Thời gian chờ trước khi chà ron	Đối với tường: 7 – 8 giờ, tùy nhiệt độ Đối với sàn: 24 giờ	
Nhiệt độ thi công	8 – 40°C	

THƯƠNG HIỆU LEAFSEAL

Tầng 9 – 10, số 96 Phan Đăng Lưu, Phường 5,
Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Website: <https://leafseal.vn>
Email: contact@leafseal.vn

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

- Mức độ tiêu thụ phụ thuộc vào độ nhám bề mặt và độ bằng phẳng của mặt nền cũng như kích thước của gạch và kỹ thuật trải lắp đặt.

AN TOÀN SỬ DỤNG

- Tránh tiếp xúc với mắt và phải đeo mặt nạ để tránh hít phải bụi. Nếu thấy bị bỏng rát hoặc nuốt phải, cần sơ cứu và chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất. Tham khảo Tài liệu An toàn Sản phẩm mới nhất (có sẵn khi được yêu cầu) để biết thêm các thông tin chi tiết khi sử dụng sản phẩm.

LƯU Ý VỚI NGƯỜI DÙNG

- Các thông tin cùng hướng dẫn thi công trong tài liệu kỹ thuật dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thi công của LeafSeal;
- LeafSeal có quyền thay đổi các thông tin trong tài liệu dựa trên các nghiên cứu và cải tiến mới nhất, vì thế người dùng phải tham khảo tài liệu mới nhất trước khi thi công;
- Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm liên quan đến sản phẩm do người dùng không bảo quản và không thi công đúng hướng dẫn hoặc mua sản phẩm không thuộc đại lý phân phối chính thức của LeafSeal.